



## Estaño Metal.

### Análisis Típico %

	Contenido
<b>Sn</b>	99,6 mín.
<b>Pb</b>	0,05 máx.
<b>Ag</b>	0,05 máx.
<b>Sb</b>	0,05 máx.
<b>Cu</b>	0,05 máx.
<b>As</b>	0,03 máx.
<b>Bi</b>	0,05 máx.
<b>Cd</b>	0,002 máx.
<b>Al</b>	0,005 máx.
<b>Fe</b>	0,01 máx.
<b>Ni</b>	0,01 máx.
<b>Zn</b>	0,003 máx.
<b>Au</b>	0,05 máx.
<b>In</b>	0,01 máx.

### Tamaño

Chunks 125 gr.

### Envases

Latas de 20Kg sobre pallets.

### Plazo de entrega

Inmediato.

### Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

NOTA: Punto de fusión 231,9º C.

#### COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

