



## Estaño 99,85 % mín.

### Análisis Típico %

Elemento	Contenido
Sn	99,85 mín.
Pb	0,05 máx.
As	0,03 máx.
Bi	0,03 máx.
Cu	0,04 máx.
Fe	0,01 máx.
S	0,01 máx.
Sb	0,04 máx.
Al	5 ppm máx.
Cd	0,001 máx.
Zn	0,005 máx.
Ag	0,01 máx.
Ni + Co	0,01 máx.

### Tamaño

Lingotes de 25 a 30 Kg.

### Envases

Fardos flejados de aproximadamente 1.000 Kg.

### Plazo de entrega

Inmediato.

### Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

NOTA: Punto de fusión 231,9° C.

#### COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- [cometal@cometalsa.com](mailto:cometal@cometalsa.com)
- [www.cometalsa.com](http://www.cometalsa.com)
- VAT Nr ESA28117026

