

# Níquel Calcio

28	58.6934	20	40.078
<b>Ni</b>	<sup>3</sup> F <sub>4</sub>	<b>Ca</b>	<sup>1</sup> S <sub>0</sub>
	1,91		1,00
<b>Nickel</b>		<b>Calcium</b>	
8,908	7,6398	1,55	6,1132
1455	2913	842	1484
(m) 124	FCC	(m) 197	FCC
[Ar] 3d <sup>8</sup> 4s <sup>2</sup>		[Ar] 4s <sup>2</sup>	
+2,3		+2	

## Análisis Típico (%)

Elemento	Contenido
Si	0,5 máx.
C	0,1 máx.
Ca	6 – 7
Se	0,01 máx.
S	0,02 máx.
P	0,01 máx.
Ni	Resto

## Tamaño

- B – Placas rotas 50x45x30 máx.
- C – Medias lunas rotas 55x40x65 máx, de unos 700g aprox.
- D – Lingotillos.
- E – Lingotes.
- Densidad aproximada de 7,2 a 7,8.

## Envases

Bidones de 250 Kg sobre palets.

## Plazo de entrega

Consultar.

## Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

### COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

