

# Sílico Calcio

20	40.078	14	28.0855
<b>Ca</b>	<sup>1</sup> S <sub>0</sub>	<b>Si</b>	<sup>3</sup> P <sub>0</sub>
	1,00		1,90
<b>Calcium</b>		<b>Silicon</b>	
1,55	6,1132	2,33	8,1517
842	1484	1414	2900
(m) 197	FCC	(v) 111	cubic
[Ar] 4s <sup>2</sup>		[Ne] 3s <sup>2</sup> 3p <sup>2</sup>	
+2		+2,4,-4	

## Análisis Típico (%)

Elemento	Contenido
<b>Fe</b>	7,5 máx.
<b>Si</b>	55 - 60
<b>Ca</b>	27 - 32
<b>Al</b>	1,5 máx.
<b>C</b>	1 máx.
<b>P</b>	0,05 máx.
<b>S</b>	0,03 máx.

## Tamaño

De 0 a 1,68 mm.

De 1,68 a 6,35.

De 2 a 7 mm.

## Envases

Bidones de 250 Kg.

Big bag de 1.000 Kg.

## Plazo de entrega

Inmediato.

## Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

### COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

