

# VL 1 L/C

28	58.6934	12	24.3050
<b>Ni</b>	<sup>3</sup> F <sub>4</sub>	<b>Mg</b>	<sup>1</sup> S <sub>0</sub>
	1,91		1,31
<b>Nickel</b>		<b>Magnesium</b>	
8,908	7,6398	1,738	7,6462
1455	2913	650	1090
(m) 124	FCC	(m) 160	HCP
[Ar] 3d <sup>8</sup> 4s <sup>2</sup>		[Ne] 3s <sup>2</sup>	
+2,3		+2	

## Análisis Típico (%)

Elemento	Contenido
<b>Ni</b>	80,0 mín.
<b>Mg</b>	15,0 – 17,5
<b>C</b>	0,08 máx.
<b>Cu</b>	0,2 máx.
<b>Fe</b>	0,35 máx.
<b>Si</b>	0,5 máx.
<b>P</b>	0,01 máx.

## Tamaño

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100, 100-150 mm.

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.

C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.  
Peso aproximado de 700 g

Densidad entre 5,8 y 6,3 aprox.

## Envases

Bidones de 250 Kg sobre palets.

## Plazo de entrega

Consultar.

## Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

### COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

