

## VL 3 (M)

28	58.6934	12	24.3050
<b>Ni</b>	<sup>3</sup> F <sub>4</sub>	<b>Mg</b>	<sup>1</sup> S <sub>0</sub>
	1,91		1,31
<b>Nickel</b>		<b>Magnesium</b>	
8,908	7,6398	1,738	7,6462
1455	2913	650	1090
(m) 124	FCC	(m) 160	HCP
[Ar] 3d <sup>8</sup> 4s <sup>2</sup>		[Ne] 3s <sup>2</sup>	
+2,3		+2	

### Análisis Típico (%)

Elemento	Contenido
<b>Ni</b>	Balance.
<b>Mg</b>	4,0 – 7,0
<b>Ce</b>	0,4 – 0,6
<b>Si</b>	0,2 máx.
<b>C</b>	0,025 máx.

### Tamaño

- B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.
- C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.  
Peso aproximado de 700 g
- D - Lingotillos.
- E - Lingotes.
- Densidad entre 7,7 y 8,0 aprox.

### Envases

Bidones de 250 Kg sobre palets.

### Plazo de entrega

Consultar.

### Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

#### COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

