



Titanio Esponja

Análisis Típico (%)

Elemento	Grado A	Grado B
Ti	99,6 mín.	99,6 mín.
C	0,10 máx.	0,10 máx.
Cl	0,08 máx.	0,08 máx.
Fe	0,05 máx.	0,05 máx.
Si	0,04 máx.	0,04 máx.
N	0,05 máx.	0,05 máx.

Tamaño

- A) Briquetas.
- B) Piedra de 2x12 mm o 5x50mm.

Envases

Bidones metálicos.

Plazo de entrega

Inmediato.

Observaciones

Todos nuestros productos irán etiquetados con el nombre del producto, número de referencia y peso neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de análisis y del albarán correspondiente.

COMETAL, S.A.

- C/José Lázaro Galdiano 4
- 28036 Madrid (Spain)
- Ph: +34 91 4585980
- Fax: +34 91 4585987

- cometal@cometalsa.com
- www.cometalsa.com
- VAT Nr ESA28117026

